

Producteur : MINIER SA - Carrière de Couture **Utilisateur :** Contrôle interne
Granulats : sable 0/4 semi-concassé
Péetrographie : Alluvions du Loir
Elaboration : Semi-Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe granulaire | Norme | Catégorie |
|-------------------|---|---|
| 0 4 | Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139 | Fuseau fournisseur selon la norme XP P 18-545 - 10 (01/01/2005) |

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1.4D | 2D | FM | SE | W |
|-----------|-------|-------|------|-----|----|---|----|------|-----|------|----|---|
| Etendue e | | | | | | | | | | | | |
| V.S.S. | 3.0 | | 40 | | 85 | | 99 | 100 | | 3.30 | | |
| V.S.I. | 0.0 | | 0.0 | | 45 | | 89 | 95 | 100 | 2.70 | 65 | |

Partie informative
Résultats de production

du 02/07/07 au 17/12/07

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | FM | SE | W |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maximum | 1.6 | 6.6 | 22 | 43 | 76 | 93 | 99 | 100 | 100 | 3.36 | 90 | 21.3 |
| Moyenne Xf | 1.0 | 2.7 | 10 | 36 | 68 | 85 | 99 | 100 | 100 | 2.99 | 86 | 8.4 |
| Minimum | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 25 | 56 | 73 | 97 | 100 | 100 | 2.79 | 76 | 3.8 |
| Ecart-type | 0.37 | 1.23 | 3.46 | 4.73 | 6.53 | 5.42 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 3.67 | 4.29 |
| Nombre de résultats | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |

