

Granulats : sable 0/4 semi-concassé

Utilisateur : Contrôle interne

Pétrographie : Alluvions du Loir

Elaboration : Semi-Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 4

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Producteur (27/10/2005)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	1.4D	2D	FM	SE	W
Etendue e														
Incertitude U	1		2		4		2	1				0.15	6	
V.S.S.	3		40		70		99	100				3.82		
V.S.I.	0.0		0.0		30		89	95	100			3.22	65	

Partie informative
Résultats de production

du 23/06/08 au 15/12/08

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	W
Maximum	1.5	3	12	37	57	75	94	100	100	3.81	95	9.2
Moyenne Xf	0.9	2.4	8	26	46	67	92	100	100	3.58	89	5.9
Minimum	0.6	1.3	6	19	38	61	91	100	100	3.22	81	4.1
Ecart-type	0.26	0.66	1.77	5.3	5.6	3.8	0.79	0.15	0.00	0.160	4.0	1.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Catégorie XPP18545/10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

