

Granulats : gravillon 4/8 semi-concassé **Utilisateur :** Contrôle interne
Pétrographie : Alluvions du Loir
Elaboration : Semi-Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie
4
8

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Producteur (09/06/2004)

	d/2	d			D	1.4D	2D			
	2	4	5	6.3	8	11.2	16	FI	W	f
Etendue e										
Incertitude U	1	5			5	1		4		0.3
V.S.S.	5	19			98	100		20.00		1.5
V.S.I.	0.0	4			83	98	100			

**Partie informative
Résultats de production**

du 23/06/08 au 01/12/08

	2	4	5	6.3	8	11.2	16	FI	W	f
Maximum	3	10	33	61	93	100	100	24.31	5.4	0.5
Moyenne Xf	1.3	6	19	45	88	100	100	17.63	3.1	0.2
Minimum	0.3	2.0	7	28	81	98	100	13.46	0.3	0.0
Ecart-type	0.92	2.18	7.2	10.3	3.9	0.53	0.16	4.137	1.70	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	4	15	15
Catégorie XPP18545/10	A	A			A	A	D	D		A

