

Granulats : Gravillon 8/14
Péetrographie : ALLUVIONNAIRE
Elaboration : Roulé

Utilisateur : Contrôle interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
Norme
Catégorie

8 14

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Fuseau fournisseur selon la norme XP P 18-545 /10 (03/01/2005)

	d/2	d	D/1.4			D	1.4D	2D	EN_VAL	W	f
	4	8	10	11.2	12.5	14	20	28			
Etendue e											
Incertitude U	1	5				5	1	0			0.3
V.S.S.	5	15				95	100				1.5
V.S.I.	0.0	0.0				80	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 02/06/08 au 15/12/08

	4	8	10	11.2	12.5	14	20	28	EN_VAL	W	f
Maximum	2.3	7	35	58	74	90	100	100		5.7	0.8
Moyenne Xf	1.0	4	25	44	62	83	100	100		3.3	0.3
Minimum	0.3	2.2	17	32	47	78	100	100		0.4	0.0
Ecart-type	0.60	1.19	5.6	8.5	8.2	3.9	0.00	0.00		1.60	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	14	15	15	15	15		15	15
Catégorie XPP18545/10	A	A	A			D	A	A			A

