

Granulats : gravillon 8/20
Pétrographie : Alluvions du Loir
Elaboration : Concassé Lavé

Utilisateur : Contrôle interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 20

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Fuseau Fournisseur selon la norme XP P 18 545/10 C (21/06/2006)

	d/2	d	D/2		D/1.4		D	1.4D	2D		FI	W	f
	4	8	10	12.5	14	16	20	28	40				
Etendue e	5				30		9	2					
Incertitude U	1	5			12	0	5	1	0	4			0.3
V.S.S.	5	15			66		99			20.00			1.5
V.S.I.		0.0			36		90	98	100				

**Partie informative
Résultats de production**

du 19/05/08 au 15/12/08

	4	8	10	12.5	14	16	20	28	40	FI	W	f
Maximum	1.6	11	32	64	76	89	100	100	100	14.10	2.2	0.2
Moyenne Xf	0.8	7	21	46	61	79	99	100	100	11.41	1.2	0.1
Minimum	0.3	4	15	34	47	70	96	100	100	9.74	0.3	0.0
Ecart-type	0.36	2.24	4.8	8.1	7.8	5.8	1.01	0.00	0.00	1.637	0.70	0.10
Nombre de résultats	16	16	16	15	16	16	16	16	16	4	16	16
Catégorie XPP18545/10	A	A	A		D		D	A	A	A		A

