

Empierrement : 0/20 secondaire
Utilisateur : Contrôle interne
Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 20

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

Norme XP P 18-545/7 (01/01/2008)

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	D/2 10	14	16	D 20	1.4D 28	2D 40	MB	W
Etendue e															
V.S.S.	9.0							75			99				
V.S.I.	3.0							55			89	98	100		

Partie informative
Résultats de production

du 11/07/08 au 19/12/08

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	10	14	16	20	28	40	MB	W
Maximum	9.9	21	28	39	51	58	69	75	87	91	99	100	100	5.00	9.0
Moyenne Xf	7.4	13	18	26	38	46	57	64	77	84	96	100	100	3.32	4.5
Minimum	4.0	7	9	12	18	23	32	40	59	73	93	100	100	2.22	2.4
Ecart-type	1.48	3.2	4.4	6.1	8.1	8.9	9.7	9.5	7.9	5.4	1.6	0.0	0.0	0.823	1.80
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Catégorie XPP18545/07-1	a							d			a	a	a	d	

