

Empierrement : 0/31,5 secondaire
Utilisateur : Contrôle interne
Pétrographie : Calcaire

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 31.5

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

Norme XP P 18-545/7

	0.063	1	2	4	5.6	8	12.5	D/2 16	22.4	D 31.5	40	2D 63	MB	W
Etendue e														
Incertitude U	2							3		2	1	0	0.5	
V.S.S.	9.0							75		99				
V.S.I.	3.0							55		89	98	100		

Partie informative
Résultats de production

du 07/07/08 au 31/12/08

	0.063	1	2	4	5.6	8	12.5	16	22.4	31.5	40	63	MB	W
Maximum	12.4	27	39	58	67	73	86	93	99	100	100	100	5.20	6.3
Moyenne Xf	6.7	18	26	37	44	50	60	67	85	100	100	100	2.91	3.9
Minimum	3.0	8	12	20	27	34	43	51	69	97	100	100	1.75	2.2
Ecart-type	2.15	5.5	8.1	11.2	12.8	13.8	13.8	13.4	9.4	0.9	0.0	0.0	1.010	1.20
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Catégorie XPP18545/07-1	a							d		d		a	d	

