

**Empierrement : 0/4**
**Utilisateur : Contrôle interne**
**Pétrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Tertiaire

*Résultats de production*

du 07/07/08 au 31/12/08

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	15.88	18.36	25.39	37.49	56.05	79.28	96.76	100.00	100.00	4.29	3.74	6.2
Moyenne Xf	10.46	12.94	17.55	25.43	39.04	61.95	92.91	99.95	100.00	3.50	1.95	3.8
Minimum	5.10	6.11	7.54	10.11	16.50	38.10	87.02	99.60	100.00	2.87	0.98	1.8
Ecart-type	2.794	3.374	4.740	7.066	9.986	10.938	2.851	0.088	0.000	0.380	0.591	1.30
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

